EN

POLICOLD Cold-curing acrylic resins for prostheses, repairs and relining by using the cold technique

General description: Denture base polymer material Policold is intended for the fabrication of dentures, repairs and rebasing of acrylic dentures using the cast technique and cold curing. It is suitable for edentulous/partial edentulous patients who need to restore functions of missing teeth (mastication, phonetics) and also to provide an aesthetic appearance of the patient.
Material is supplied in form of liquid and powder that shall be always used together by a dental health care professional (dental technician).

Material characteristics	Specification	Method according to
Flexural strength	> 60 MPa	ISO 20795-1
Flexural modulus	> 1500 MPa	ISO 20795-1
Sorption	< 32 µg/mm³	ISO 20795-1
Solubility	< 8 µg/mm³	ISO 20795-1
Residual monomer	< 4,5 %	ISO 20795-1

Variants: Available in various colours and quantities. Consult your distributor.
Indication: Edentulism, partial edentulism
Composition: Powder: PMMA,bead powder, benzoyl peroxide, pigments.
Liquid: Methyl methacrylate, dimethacrylate, activator.

Contraindications:
Do not use it in the case of known allergy/hypersensitivity to acrylates or any other component. Safety data sheet available on the web page.
In the case that any serious incident has occurred in relation to the device it should be reported to the manufacturer (Policlord d.o.o.; vigilance@policlord.si) and the competent authority of the Member State, where the user is established.

Directions for use:
Do not use Policold for direct relining of the denture base. Visually inspect the liquid. If you notice any sediment or gel, do not use the liquid. Discard it in accordance with local legislation. We recommend temperature conditioning of the liquid and powder components at room temperature before use.

CASTING TECHNIQUE

- **Preparation:** Prepare a plaster model. In the case of wax modeling, wash out the wax, mix liquid detergent with boiling water and continue rinsing until the wax is completely removed from the teeth. Apply an isolating fluid to the surface of the model. Apply Policold liquid to the roughened acrylic teeth. Mechanical retention is necessary and is essential when bonding teeth made of other materials, for example, PMMA teeth. The use of Policlord Re-line, Primodent, or Cross Linked 2 teeth is recommended.
- **Mixing and casting:** The recommended mixing ratio is 16 g powder to 10 g liquid (volume ratio is 22 ml powder to 11 ml liquid). Pour the liquid into a mixing jar and gradually add the powder while mixing with a spatula for about 30 seconds. Pour the mixture into the prepared model and allow the surface of the poured material to dry. The room temperature should be 20 °C and humidity (approx. 22 °C) the material is workable for 5 - 9 minutes after pouring. The working time depends on the temperature of the liquid and the powder before mixing and the room temperature.
- **Polymerisation: When the surface of the poured in material is no longer damp, place the prepared model into a hot pressure pot. The polymerisation conditions are as follows: water temperature between 40°- 45°C, a pressure of 6 bar, and a polymerisation time of at least 20 minutes.**
- **Trimming:** After removing the plaster or the silicone, trim and polish the denture following common dental laboratory procedures.
- After the polymerisation process, immerse the denture in water for 48 hours before delivering it to the patient.

REPAIRS AND REBASINGS

- **Preparation:** Coat the plaster model with the isolating fluid. Roughen the areas of the prosthesis that require repair and apply the Policold liquid to those areas.
- **Mixing and casting:** The recommended mixing ratio is 18 g powder to 10 g liquid (volume ratio is 24 ml powder to 11 ml liquid). Pour the liquid into a mixing jar and gradually add the powder while mixing with a spatula for about 30 seconds. The mixture is then ready to be used. The working time of the mixture is 5-9 minutes at room temperature (approx. 22°C).
- **Polymerisation: Insert the prepared model into the hot pressure pot. The polymerisation conditions are as follows: water temperature between 40°-45°C, a pressure of 6 bar, and a polymerisation time of 20 minutes**
- **Trimming:** After removing the plaster, trim and polish the denture following common dental laboratory procedures. After polymerisation process, immerse the denture in water for 48hours before delivering it to the patient.

NOTE! Dental restorations made of acrylics always contain a small proportion of residual monomer. The residual monomer content is below 4,5% if the polymerisation is performed according to the instructions for use. Not following the instructions may cause residual monomer levels above safety limit, poor physical properties, or biofilm formation due to inadequate surface quality.

Information to be provided to the dentist:
In accordance with standard dental medicine practices, dentist must clean medical device before repairing it into the oral cavity. The dentist must provide the patient with instructions for adequate cleaning of the medical device and follow up the patient at regular appointments to assess the condition of the medical device. We recommend cleaning with soft brush and non-abrasive toothpaste. Non-compliance with these instructions may result in increased biofilm formation or discoloration of the denture base material.

Storage: Store the liquid at temperatures up to 25 °C. Keep protected from sunlight. Store powder at temperature up to 30°C. Keep protected from sunlight. Keep dry.

General warnings for the dental technician: Do not use material after expiry date. Expiry date is printed on the packaging. Keep out of reach of children. Keep the liquid and powder in the original packaging only. Do not use if the primary packaging is damaged. Avoid direct contact between skin and uncured material as well as inhalation of the vapours. It is necessary to wash your hands after handling the uncured material. Close containers immediately after use. Ensure efficient ventilation of the workspace. Ensure sufficient extraction of the particles from the workplace during the finishing steps (trimming, grinding, polishing). Wear suitable personal protective equipment (PPE) during all procedures. If no technical protective measures are taken, irritation of the eyes, skin and respiratory organs may occur during the handling with uncured material and finishing procedures. Consult the Safety Data Sheet (SDS) for proper personal protective equipment (available on the website https://www.policlord.si/). Do not store the powder at temperatures above 50°C for long period of time.

Warnings for liquid component: Liquid is highly flammable. Irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact (allergic skin reaction). Keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition. Do not smoke. Avoid breathing vapours. Bottles must be tightly closed and stored in well-ventilated place. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Do not empty into drains. Take precautionary measures against static discharges.

Disposal: Do not empty unused product in drainage systems! The product must not be disposed of with municipal waste. Dispose in accordance with the local and/or national regulations.

BG

POLICOLD Студено полимеризираща пластмаса за протези, поправки и повторно изграждане по метода на отливането

Общо описание: Полимерният материал Policold за основата на протези е предназначен за изработка на протези, поправки и повторно изграждане на основа на пластмасови протези по метода на отливането и студено полимеризиране. Материалът е подходящ за пациенти частично или напълно обеззъбени, които се нуждаят от естетично възстановяване на функциите (дъвкателни, фонетични и др.) на липсващите зъби.
Материалът се доставя под формата на течност и прах, които винаги трябва да се използват заедно от дентален специалист (зъботехник).

Характеристики на материала	Спецификация	Метод съгласно
Якост на огъване	> 60 MPa	ЕН ISO 20795-1
Модул на еластичност	> 1500 MPa	ЕН ISO 20795-1
Сорбция	< 32 µg/mm³	ЕН ISO 20795-1
Разтворимост	< 8 µg/mm³	ЕН ISO 20795-1
Остатъчен мономер	< 4,5%	ЕН ISO 20795-1

Варианти: Предлага се в различни цветове и количества. Консултирайте се с Вашия доставчик.
Показания: Обеззъбване, частично обеззъбване
Състав: Прах: Прах на основата на PMMA, бензоилов пероксид, пигменти.
Течност: Метилметакрилат, диметакрилат, активатор.

Противопоказания:
Не използвайте в случай на известна алергия или свръхчувствителност на пациента към акрилати или някои от другите съставки. Информационният лист за безопасност е на разположение на уебсайта.
Всеки сериозен инцидент, свързан с изделието, следва да се съобщава на производителя (Policlord d.o.o., vigilance@policlord.si) и на компетентния орган в държавата членка, в която е установен потребителят.

Указания за употреба:
Не използвайте Policold за директно нанасяне на подложка на протезната основа. Огледайте течността. Ако забележите образуване на утайка или желиране, не използвайте течността. Изхвърлете я в съответствие с местните разпоредби. Препоръчваме темпериране на прахообразната съставка да се темперират до стайна температура преди употребата.

МЕТОД НА ОТЛИВАНЕТО

- **Подготовка:** Подготовете гипсов модел. Ако използвате восъчно моделиране, изперете восъка с топъл течен почистващ препарат към врялата вода и промивайте с нея, докато по зъбите не остане восък. Нанесете изолиращена течност върху повърхността на модела. Нанесете течността Policold върху гравираните акрилни зъби. Механичното задържане се препоръчва и е от съществено значение при залепване на зъби, изработени от керамика, или материали, различни от акрилни. Препоръчваме за зъбите да се използва Policlord Re-line, Primodent или Cross Linked 2.
- **Смесване и отливане:** Препоръчителното съотношение на смесване е 16 g прах на 10 g течност (обемното съотношение е 22 ml прах на 11 ml течност). Наливайте течността в смесително буркане и постепенно прибавяте прах, като бъркате с шпатула за около 30 секунди. Налейте сместа в подготвения модел и оставете повърхността на налетия материал да изсъхне. Моделът трябва да бъде студен. При стайна температура (около 22 °C) и влажност от 50% материалът е годен за обработка в рамките на 5-9 минути след получаване на прах. Времето на работа зависи от стайната температура и температурата на течността и праха преди смесването.
- **Полимеризиране: Когато повърхността на налетия материал изсъхне, поставете подготвения модел в горещ съд за налягане. Условията на полимеризация са: температура на водата 40–45 °C, налягане 6 bar и време на полимеризиране най-малко 20 минути.**
- **Зачистване:** След като отстраните гипса, зачистете и полирайте протезата по обичайните процедури в дентални лаборатории.
- След полимеризирането потопете протезата във вода за 48 часа, преди да я поставите на пациента.

ПОПРАВКИ И ПОВТОРНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВА

- **Подготовка:** Покрийте гипсовия модел с изолиращата течност. Награпете областите на протезата, които трябва да се поправят, и нанесете течността Policold върху тях.
- **Смесване и отливане:** Препоръчителното съотношение на смесване е 18 g прах на 10 g течност (обемното съотношение е 24 ml прах на 11 ml течност). Наливайте течността в смесително буркане и постепенно прибавяте прах, като бъркате с шпатула 30 секунди. Сместа вече е готова за употреба. Времето на работа със сместа е 5–9 минути при стайна температура (около 22 °C).
- **Полимеризиране: Поставете подготвения модел в горещия съд под налягане. Условията на полимеризиране са: температура на водата 40°–45°C, налягане 6 bar и време на полимеризиране 20 минути.**
- **Зачистване:** След като отстраните гипса, зачистете и полирайте протезата по обичайните процедури в дентална лаборатория. След полимеризирането потопете протезата във вода за 48 часа, преди да я поставите на пациента.

ВАЖНО! Денталните протези от акрилова пластмаса винаги съдържат малко част остатъчен мономер. Съдържанието на остатъчен мономер е по-малко от 4,5%, ако полимеризирането е извършено съгласно инструкциите за употреба. Неспазването на инструкциите може да доведе до остатъчни нива на мономер, безопасната граница, лошите физични свойства или образуване на биофилм поради неадекватно качество на повърхността.

Информация, която трябва да бъде предоставена на стоматолога: Съгласно стандартната практика в дентална медицина, стоматологът трябва да почиства медицинското изделие, преди да го поставя в устната кухина. Стоматологът трябва да дадне на пациента инструкции за правилното почистване на медицинското изделие и да насочи редовни контролни прегледи на пациента за проверка на състоянието на медицинското изделие. Препоръчваме да се почиства с мека четка и неабразивна паста за зъби. Неспазването на тези инструкции може да доведе до по-голямо образуване на биофилм или обезцветяване на материала на протезата.

Съхранение: Съхранявайте течността, защитена от слънчева светлина, при температура до 25 °C. Съхранявайте праха, защитен от слънчева светлина, при температура до 30 °C. Да се съхранява на сухо място.

Общи предупреждения за зъботехника: Да не се използва материал след изтичане на срока на годност. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхраняват течността и прахът само в оригиналната им опаковка. Да не се използва, ако първичната опаковка е повредена. Избягвайте директен контакт между кожата и неотвърдения материал, както и вдишването на пари. Необходимо е да измиете ръцете си след работа с неотвърдения материал. Затваряйте контейнерите веднага след употреба. Осигурете ефективна вентилация на работното място. Осигурете достатъчно извличане на частици от работното място по време на завършващите стъпки (рязане, шлифоване, полиране). Носете подходящи лични предпазни средства (ЛПС) по време на всички процедури. Ако не се вземат технически предпазни мерки, при работа с неполимеризирани материали и при довършителни процедури може да възникне дразнение на очите, кожата и дихателните органи. Консултирайте се с Информационния лист за безопасност (ИЛБ) за правилните лични предпазни средства (наличен на уебсайта https://www.policlord.si/). Да не се съхранява прахът при температури над 50°C за продължителен период от време.

Предупреждения за течния компонент: Течността е силно запалима. Дразни очите, дихателната система и кожата. Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата (алергична кожна реакция). Да се пази далеч от топлина, искри, открити пламъци и другите източници на запалване. Да не се пуши. Избягвайте вдишването на пари. Бутилките трябва да бъдат плътно затворени и съхранявани на добре проветрено място. Да не се допуска контакт с очите, кожата или облеклото. Носете защитни ръкавици/ защитно облекло/предпазни очила. Незабавно свалете всяко замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/ вземете душ. Да не се излива в канализацията. Вземете предпазни мерки срещу електростатични разряди.

Изхвърляне:
Да не се излива неизползван продукт в канализационните системи! Продуктът не трябва да се изхвърля с битови отпадъци. Изхвърлете в съответствие с местните и/или националните разпоредби.

CS

POLICOLD Akrylatová pryskyřice laboratorního studena pro zubní náhrady, opravy zubních náhrad a bázi pomocí techniky lití

Obecný popis: Polymerní material Policold pro bázi zubní náhrady je určen pro výrobu zubních náhrad, opravy akrylátových zubních náhrad a bázi pomocí techniky lití a tvrdnutí za studena. Je vhodný pro bezzubé nebo částečně zubní pacienty s potřebou obnovy funkce chybějících zubů (kousání, fonetika) a poskytuje jim také estetický vzhled.
Materiál se dodává ve formě tekutiny a prášku, které se musí používat společně, a to zubním lékařem (zubním laboratorem).

Vlastnosti materiálu	Specifikace	Metoda podle
Pevnost v ohybu	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Modul v ohybu	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpce	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpustnost	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Reziduální monomer	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Varianty: Dostupné v různých barvách a množstvích. Konzultujte se svým distributorem.
Indikace: Edentulismus, částečný edentulismus
Složení: Prášek: Prášek na bázi PMMA, benzoylperoxid, pigmenty.
Tekutina: Methylmethakrylát, Ametharkylát, aktivátor.

Kontraindikace:
Nepoužívejte v případě známé alergie/hypersenzitivity na akryláty nebo jiné složky. Bezpečnostní list je k dispozici na webové stránce.
Závažnou událost, která se vyskytne v souvislosti s prostředkem, je potřeba hlásit výrobci (Policlord d.o.o.; vigilance@policlord.si) a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

Návod k použití:
Policold nepoužívejte pro přímé vyrovnání báze zubní náhrady. Vizuálně zkontrolujte tekutinu. Pokud si všimnete jakéhokoli sedimentu nebo gelu, tekutinu nepoužívejte. Zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy. Před použitím doporučujeme vytemperovat tekutinu i prášek na pokojovou teplotu.

TECHNIKA LITÍ

- **Příprava:** Připravte sádrový model. V případě použití modelace vosku vymyjte vosk, smíchejte tekutý detergent s vroucí vodou a pokračujte v propláchování, dokud vosk není ze zubů zcela odstraněn. Na povrch modelu naneste izolační tekutinu. Na pryskyřičné zuby Policold na zdrsněné akrylátové zuby. Mechanická retence se doporučuje a je nezbytná při spojování zubů vyrobených z keramiky, kompozitů nebo jiných materiálů. Doporučujeme použití řadu Policlord Re-line, Primodent nebo Cross Linked 2.
- **Smíchání a lití:** Doporučený poměr pro míchání je 18 g prášku k 10 g tekutiny (poměr objemů je 22 ml prášku k 11 ml tekutiny). Přelijte tekutinu do míchací nádoby a postupně přidávejte prášek za stálého míchání špachtlí po dobu asi 30 sekund. Přelijte směs do připraveného modelu a povrch materiálu nechte ochnout. Model by měl být studený. Materiál je zpracovatelný po dobu 5 až 9 minut po naliti při pokojové teplotě (přibl. 22 °C). Doba zpracování se ovlivňuje teplotou tekutiny a teplotou prášku před smícháním a pokojovou teplotou.
- **Polymerace: Pokud povrch litého materiálu již není mokrý, umístěte připravený model do vyhřátého tlakového hrnce. Podmínky polymerace jsou následující: teplota vody mezi 40 a 45 °C, tlak 6 baru a doba polymerace alespoň 20 minut.**
- **Vyřezávání:** Po vyjmutí sádry nebo silikonu provedte vyřezání a leštění zubní náhrady podle běžných postupů v zubní laboratoři.
- Než zubní náhradu předáte pacientovi po procesu polymerace, ponořte ji na 48 hodin do vody.

OPRAVY ZUBNÍCH NÁHRAD A BÁZÍ

- **Příprava:** Pokryjte sádrový model izolační tekutinou. Zdrsněte oblasti protézy, které vyžadují opravu, a naneste na ně tekutinu Policold.
- **Smíchání a lití:** Doporučený poměr pro míchání je 18 g prášku k 10 g tekutiny (poměr objemů je 24 ml prášku k 11 ml tekutiny). Přelijte tekutinu do míchací nádoby a postupně přidávejte prášek za stálého míchání špachtlí po dobu asi 30 sekund. Směs je připravena k použití. Doba pro zpracování směsi je 5 až 9 minut při pokojové teplotě (přibl. 22 °C).
- **Polymerace: Vložte připravený model do tepelného tlakového hrnce. Podmínky polymerace jsou následující: teplota vody mezi 40 a 45 °C, tlak 6 baru a doba polymerace 20 minut.**
- **Vyřezávání:** Po vyjmutí sádry provedte vyřezání a leštění zubní náhrady podle běžných postupů v zubní laboratoři.

Umgang mit dem nicht ausgehärteten Material müssen die Hände gewaschen werden. Behälter sofort nach Gebrauch verschließen. Sorgen Sie für eine wirksame Belüftung des Arbeitsplatzes. Stellen Sie sicher, dass die Staubabsaugvorrichtung (Beschneiden, Schleifen, Polieren) eine ausreichende Absaugung der Partikel am Arbeitsplatz sicher. Tragen Sie bei allen Arbeitsschritten geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA). Wenn keine technischen Schutzmaßnahmen getroffen werden, kann es beim Umgang mit ungehärtetem Material und bei Nachbearbeitungsverfahren zu Reizungen der Augen, der Haut und der Atemwege kommen. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für geeignete persönliche Schutzausrüstung (verfügbar auf der Website https://www.policlord.si/). Pulver nicht über längere Zeit bei Temperaturen über 50 °C lagern.

Warnhinweise für die flüssige Komponente: Flüssigkeit ist hochentzündlich. Reizt die Augen, die Atemwege und die Haut. Kann bei Hautkontakt eine Sensibilisierung (allergische Hautreaktion) hervorrufen. Von Wärme, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Flaschen müssen dicht verschlossen und an einem gut belüfteten Ort gelagert werden. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Nicht in die Kanalisation einleiten. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Entsorgung: Nicht verwendetes Produkt nicht in Entwässerungssysteme einleiten! Das Produkt darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie entsprechend den örtlichen und/oder nationalen Vorschriften.

EL

POLICOLD Ακρυλική ρητίνη ψυχής σκλήρυνσης για ολοκληρωμένες επιδιορθώσεις και επαναπατοθέτηση με χρήση της τεχνικής χύτευσης

Γενική περιγραφή: Το πολυμερές υλικό βάσης οδοντοστοιχίας Policold προορίζεται για την κατασκευή τεχνητών οδοντοστοιχιών με χύτευση και στικνώτιές και αναγνωμάτες ακρυλικών οδοντοστοιχιών με χρήση της τεχνικής εκχύτευσης και του ψυχρού πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για νωδούς μερικώς νωδούς ασθενείς που χρειάζονται αποκατάσταση των λειτουργιών απολεσθέντων δοντιών (μάσηση, φωνητική), αλλά και την αισθητική του σώματος.
Το υλικό παρέχεται σε μορφή γραφού και κόνεως που πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μαζί από επαγγελματία στον τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης (οδοντοτεχνίτη).

Χαρακτηριστικά υλικού	Προδιαγραφή	Μέθοδος σύμφωνα με το
Αντοχή στην κάμψη	> 60 MPa	ΕΝ ISO 20795-1
Συντελεστής κάμψης	> 1500 MPa	ΕΝ ISO 20795-1
Ρόφηση	< 32 µg/mm³	ΕΝ ISO 20795-1
Διαλυτότητα	< 8 µg/mm³	ΕΝ ISO 20795-1
Υπολειμματικο μονομερός	< 4,5 %	ΕΝ ISO 20795-1

Παραλλαγές: Διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και ποσότητες. Συμβουλευτείτε τον διανομέα σας.
Ενδείξεις: Νωδοδοντία, μερική νωδοδοντία
Σύνθεση: Κόνις: Βάση PMMA, βενζοϊκό υπεροξείδιο, χρωστικές
Υγρό: Μεθακρυλικό μεθύλιο, διμεθακρυλικό, ενεργοποιητής.

Αντιενδείξεις:
Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας/υπερευαισθησίας σε ακρυλικά ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού περιστατικού σχετικά με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή (Policlord d.o.o.; vigilance@policlord.si) και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

Οδηγίες χρήσης:
Μην χρησιμοποιείτε το Policold για άμεση επαντεύθωση της βάσης της οδοντοστοιχίας. Επιθεωρήστε οπτικά το υγρό. Αν παρατηρήσετε ίζημα ή γέλη, μην χρησιμοποιήσετε το υγρό. Απορρίψτε το σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Συνιστούμε προκαταρκτική ρύθμιση (κατά θερμοκρασία) των συστατικών υγρού και κόνεως σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ

- **Παρασκευή:** Προετοιμάστε ένα γύψινο μοντέλο. Στην περίπτωση της μοντελοποίησης με κερί, εκπλύνετε το κερί, αναμείξτε υγρό καθαριστικό με βραστο νερό και συνεχίστε την έκπλυση μέχρι να αφαιρεθεί τελείως το κερί από τα δόντια. Εφαρμόστε ισολιακό υγρό στην επιφάνεια του μοντέλου. Εφαρμόστε το υγρό Policold στην τραχιά επιφάνεια των ακρυλικών δοντιών. Συνιστάται η μηχανική συγκράτηση, η οποία είναι απαραίτητη κατά τη συγκόλληση δοντιών από άλλα υλικά, π.χ. δόντια PMMA. Συνιστάται η χρήση δοντιών Policlord Re-line, Primodent ή Cross Linked 2.
- **Ανάμειξη και δημιουργία εκμαγείου:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 16 g κόνεως προς 10 g υγρού (η ανάλογη όγκου είναι 22 ml κόνεως προς 11 ml υγρού). Χύστε το υγρό στο δοχείο ανάμειξης και προσθέστε σταδιακά την κόνι. Το υγρό και η κόνις πρέπει να αναμειχθούν με σπάτουλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Χύστε έπειτα το μείγμα στο προετοιμασμένο πρότυπαισμα και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ελαφρώς η επιφάνεια του χυμένου υλικού. Το μοντέλο πρέπει να είναι ψυχό. Ο χρόνος χειρισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού και της σκόνης πριν την ανάμειξή και από τη θερμοκρασία του χώρου.
- **Πολυμερισμός: Όταν η επιφάνεια του χυμένου υλικού δεν είναι πλέον νωπή, το προετοιμασμένο μοντέλο πρέπει να εισαχθεί στη ζεστή πρέσα. Οι συνθήκες πολυμερισμού έχουν ως εξής: θερμοκρασία νερού μεταξύ 40°-45°C, πίεση 6 bar και χρόνος πολυμερισμού τουλάχιστον 20 λεπτά.**
- **Καθαρισμός άκρων:** Μετά την αφαίρεση του γύψου ή της σιλικόνης, η τροχίστε(τε) εφαρμόζοντας τους κοινούς οδοντιατρικούς σύμφωνα με τη συνήθεις διαδικασίες του οδοντιατρικού εργαστηρίου.
- Μετά τη διαδικασία του πολυμερισμού, αφήστε την τεχνητή οδοντοστοιχία σε νερό για 48 ώρες πριν από την παράδοση στον ασθενή.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

- **Προετοιμασία:** Μετά την αφαίρεση του κεριού, επιχρίστε το γύψινο μοντέλο με το διάλυμα απομόνωσης. Τα μέρη της προσθετικής εργασίας που χρειάζονται επισκευή θα τροχιστούν και θα επιχριστούν με το υγρό Policold.
- **Ανάμειξη και δημιουργία εκμαγείου:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 18 g κόνεως προς 10 g υγρού (η ανάλογη όγκου είναι 24 ml κόνεως προς 11 ml υγρού). Χύστε το υγρό στο δοχείο ανάμειξης και προσθέστε σταδιακά την κόνι. Το υγρό και η κόνις πρέπει να αναμειχθούν με σπάτουλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η μίξη είναι έτοιμη για χρήση. Ο χρόνος εργασίας του μείγματος είναι 5-9 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 22°C). Ο χρόνος χειρισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού και της σκόνης πριν την ανάμειξή και από τη θερμοκρασία δωματίου.
- **Πολυμερισμός: Τοποθετήστε τον προετοιμασμένο μοντέλο στη ζεστή πρέσα. Οι συνθήκες πολυμερισμού έχουν ως εξής: θερμοκρασία νερού μεταξύ 40°- 45°C, πίεση 6 bar και χρόνος πολυμερισμού 20 λεπτά.**
- **Καθαρισμός άκρων:** Μετά την αφαίρεση του γύψου ή της σιλικόνης, η τροχίστε(τε) εφαρμόζοντας τους κοινούς οδοντιατρικούς σύμφωνα στον τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης (οδοντοτεχνίτη).

Χαρακτηριστικά υλικού	Προδιαγραφή	Μέθοδος σύμφωνα με το
Αντοχή στην κάμψη	> 60 MPa	ΕΝ ISO 20795-1
Συντελεστής κάμψης	> 1500 MPa	ΕΝ ISO 20795-1
Ρόφηση	< 32 µg/mm³	ΕΝ ISO 20795-1
Διαλυτότητα	< 8 µg/mm³	ΕΝ ISO 20795-1
Υπολειμματικο μονομερός	< 4,5 %	ΕΝ ISO 20795-1

Παραλλαγές: Διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και ποσότητες. Συμβουλευτείτε τον διανομέα σας.
Ενδείξεις: Νωδοδοντία, μερική νωδοδοντία
Σύνθεση: Κόνις: Βάση PMMA, βενζοϊκό υπεροξείδιο, χρωστικές
Υγρό: Μεθακρυλικό μεθύλιο, διμεθακρυλικό, ενεργοποιητής.

Αντιενδείξεις:
Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας/υπερευαισθησίας σε ακρυλικά ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού περιστατικού σχετικά με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή (Policlord d.o.o.; vigilance@policlord.si) και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

Οδηγίες χρήσης:
Μην χρησιμοποιείτε το Policold για άμεση επαντεύθωση της βάσης της οδοντοστοιχίας. Επιθεωρήστε οπτικά το υγρό. Αν παρατηρήσετε ίζημα ή γέλη, μην χρησιμοποιήσετε το υγρό. Απορρίψτε το σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Συνιστούμε προκαταρκτική ρύθμιση (κατά θερμοκρασία) των συστατικών υγρού και κόνεως σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ

- **Παρασκευή:** Προετοιμάστε ένα γύψινο μοντέλο. Στην περίπτωση της μοντελοποίησης με κερί, εκπλύνετε το κερί, αναμείξτε υγρό καθαριστικό με βραστο νερό και συνεχίστε την έκπλυση μέχρι να αφαιρεθεί τελείως το κερί από τα δόντια. Εφαρμόστε ισολιακό υγρό στην επιφάνεια του μοντέλου. Εφαρμόστε το υγρό Policold στην τραχιά επιφάνεια των ακρυλικών δοντιών. Συνιστάται η μηχανική συγκράτηση, η οποία είναι απαραίτητη κατά τη συγκόλληση δοντιών από άλλα υλικά, π.χ. δόντια PMMA. Συνιστάται η χρήση δοντιών Policlord Re-line, Primodent ή Cross Linked 2.
- **Ανάμειξη και δημιουργία εκμαγείου:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 16 g κόνεως προς 10 g υγρού (η ανάλογη όγκου είναι 22 ml κόνεως προς 11 ml υγρού). Χύστε το υγρό στο δοχείο ανάμειξης και προσθέστε σταδιακά την κόνι. Το υγρό και η κόνις πρέπει να αναμειχθούν με σπάτουλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Χύστε έπειτα το μείγμα στο προετοιμασμένο πρότυπαισμα και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ελαφρώς η επιφάνεια του χυμένου υλικού. Το μοντέλο πρέπει να είναι ψυχό. Ο χρόνος εργασίας του μείγματος είναι 5-9 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 22°C). Ο χρόνος χειρισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού και της σκόνης πριν την ανάμειξή και από τη θερμοκρασία δωματίου.
- **Πολυμερισμός: Τοποθετήστε τον προετοιμασμένο μοντέλο στη ζεστή πρέσα. Οι συνθήκες πολυμερισμού έχουν ως εξής: θερμοκρασία νερού μεταξύ 40°-45°C, πίεση 6 bar και χρόνος πολυμερισμού τουλάχιστον 20 λεπτά.**
- **Καθαρισμός άκρων:** Μετά την αφαίρεση του γύψου ή της σιλικόνης, η τροχίστε(τε) εφαρμόζοντας τους κοινούς οδοντιατρικούς σύμφωνα στον τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης (οδοντοτεχνίτη).

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΜΟΣΕΙΣ

- **Προετοιμασία:** Μετά την αφαίρεση του κεριού, επιχρίστε το γύψινο μοντέλο με το διάλυμα απομόνωσης. Τα μέρη της προσθετικής εργασίας που χρειάζονται επισκευή θα τροχιστούν και θα επιχριστούν με το υγρό Policold.
- **Ανάμειξη και δημιουργία εκμαγείου:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 18 g κόνεως προς 10 g υγρού (η ανάλογη όγκου είναι 24 ml κόνεως προς 11 ml υγρού). Χύστε το υγρό στο δοχείο ανάμειξης και προσθέστε σταδιακά την κόνι. Το υγρό και η κόνις πρέπει να αναμειχθούν με σπάτουλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η μίξη είναι έτοιμη για χρήση. Ο χρόνος εργασίας του μείγματος είναι 5-9 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 22°C).
- **Πολυμερισμός: Τοποθετήστε τον προετοιμασμένο μοντέλο στη ζεστή πρέσα.**
- **Καθαρισμός άκρων:** Μετά την αφαίρεση του γύψου ή της σιλικόνης, η τροχίστε(τε) εφαρμόζοντας τους κοινούς οδοντιατρικούς σύμφωνα στον τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης (οδοντοτεχνίτη).

Ενδείξεις: Νωδοδοντία, μερική νωδοδοντία
Σύνθεση: Κόνις: Βάση PMMA, βενζοϊκό υπεροξείδιο, χρωστικές
Υγρό: Μεθακρυλικό μεθύλιο, διμεθακρυλικό, ενεργοποιητής.

Αντιενδείξεις:
Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας/υπερευαισθησίας σε ακρυλικά ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού περιστατικού σχετικά με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή (Policlord d.o.o.; vigilance@policlord.si) και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

Οδηγίες χρήσης:
Μην χρησιμοποιείτε το Policold για άμεση επαντεύθωση της βάσης της οδοντοστοιχίας. Επιθεωρήστε οπτικά το υγρό. Αν παρατηρήσετε ίζημα ή γέλη, μην χρησιμοποιήσετε το υγρό. Απορρίψτε το σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Συνιστούμε προκαταρκτική ρύθμιση (κατά θερμοκρασία) των συστατικών υγρού και κόνεως σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ

- **Παρασκευή:** Προετοιμάστε ένα γύψινο μοντέλο. Στην περίπτωση της μοντελοποίησης με κερί, εκπλύνετε το κερί, αναμείξτε υγρό καθαριστικό με βραστο νερό και συνεχίστε την έκπλυση μέχρι να αφαιρεθεί τελείως το κερί από τα δόντια. Εφαρμόστε ισολιακό υγρό στην επιφάνεια του μοντέλου. Εφαρμόστε το υγρό Policold στην τραχιά επιφάνεια των ακρυλικών δοντιών. Συνιστάται η μηχανική συγκράτηση, η οποία είναι απαραίτητη κατά τη συγκόλληση δοντιών από άλλα υλικά, π.χ. δόντια PMMA. Συνιστάται η χρήση δοντιών Policlord Re-line, Primodent ή Cross Linked 2.
- **Ανάμειξη και δημιουργία εκμαγείου:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 16 g κόνεως προς 10

protesi dentarie acriliche utilizzando la tecnica del calco e l'indurimento a freddo. E adatto a pazienti edentuli/parzialmente edentuli che necessitano di ripristinare le funzioni dei denti mancanti (masticazione, fonetica) e/o per fornire un aspetto estetico al paziente.
Il materiale viene fornito sotto forma di liquido e polvere che devono essere sempre utilizzati insieme da un professionista della salute dentale (odontotecnico).

Caratteristiche del materiale	Specifiche	Metodo in base a
Resistenza alla flessione	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Modulo a flessione	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Assorbimento	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Solubilità	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Monomero residuo	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Varianti: Disponibile in diversi colori e quantità. Consultare il proprio distributore.
Indicazioni: Edentulismo, edentulismo parziale
Composizione: Polvere: polvere a base di PMMA, perossido di benzoile, pigmenti.
Liquido: Metilmetacrilato, dimetacrilato, attivatore.

Controindicazioni:
Non utilizzarlo in caso di allergia/ipersensibilità agli acrilati nota o a qualsiasi altro componente. Sulla pagina web è disponibile la scheda di sicurezza.
Nel caso in cui si sia verificato un incidente grave in relazione all'apparecchio, esso deve essere segnalato al produttore (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) e all'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'utilizzatore.

Istruzioni per l'uso:
Non utilizzare Policold per la ribasatura diretta della base della protesi. Ispezionare visivamente il liquido. Non utilizzarlo se si notano sedimenti o gel. Smaltirlo in conformità con la legislazione locale. Si consiglia di condizionare la temperatura dei componenti liquidi e in polvere a una temperatura ambiente prima dell'uso.

TECNICA DI COLATA
- **Preparazione:** Preparare un modello in gesso. Nel caso di modellazione in cera, lavare la cera, mescolare il detergente liquido con acqua bollente e continuare a risciacquare fino alla completa rimozione della cera dai denti. Applicare un fluido isolante sulla superficie del modello. Applicare il liquido Policold sulla superficie irrividita dei denti acrilici. Si raccomanda la ritenzione meccanica, essenziale quando si incollano denti in ceramica, compositi o altri materiali. Si consiglia l'uso di denti Polident Ref-line, Primodent o Cross Linked 2.
- **Miscelazione e colata:** Il rapporto di miscelazione consigliato è di 16 g di polvere per 10 g di liquido (il rapporto di volume è di 22 ml di polvere per 11 ml di liquido). Versare il liquido in un contenitore per la miscelazione e aggiungere gradualmente la polvere. Il liquido e la polvere vanno mescolati con una spatola per circa 30 sec. Quindi la miscela è pronta per essere utilizzata. Il tempo di preparato e attendere che la superficie del materiale colato diventi puttosto asciutta. Il tempo di lavorazione dipende dalla temperatura del liquido e della polvere prima della miscelazione e dalla temperatura ambiente.
- **Polimerizzazione: Quando la superficie del materiale colato non è più umida il modello preparato va inserito nella pressa a caldo. Le condizioni di polimerizzazione sono le seguenti: temperatura dell'acqua compresa tra 40 e 45 °C, pressione di 6 bar e tempo di polimerizzazione di almeno 20 minuti.**
- **Rifinitura:** dopo aver rimosso il gesso o il silicone la protesi va rifinita e lucidata secondo le comuni procedure di laboratorio odontotecnico.
- Dopo il processo di polimerizzazione lasciare la protesi in acqua per 48 ore prima di consegnarla al paziente.

RIPARAZIONI E RIBASAZIONI
- **Preparazione:** Dopo aver rimosso la cera ricoprire il modello in gesso con la soluzione isolante. Le parti della protesi da riparare vanno irrividite e rivestite con il fluido Policold.
- **Miscelazione e colata:** Il rapporto di miscelazione consigliato è di 16 g di polvere per 10 g di liquido (il rapporto di volume è di 24 ml di polvere per 11 ml di liquido). Versare il liquido in un contenitore per la miscelazione e aggiungere gradualmente la polvere. Il liquido e la polvere vanno mescolati con una spatola per circa 30 sec. Quindi la miscela è pronta per essere utilizzata. Il tempo di lavorabilità dell'impasto è di 5-9 minuti a temperatura ambiente (circa 22°C).
- **Polimerizzazione: inserire il modello preparato nella pressa a caldo. Le condizioni di polimerizzazione sono le seguenti: temperatura dell'acqua compresa tra 40 e 45°C, pressione di 6 bar e tempo di polimerizzazione di 20 minuti.**
- **Rifinitura:** dopo aver rimosso il gesso la protesi va rifinita e lucidata secondo le comuni procedure di laboratorio odontotecnico.
- Dopo il processo di polimerizzazione lasciare la protesi in acqua per 48 ore prima di consegnarla al paziente.

NOTA! I restauri dentali realizzati con materiali acrilici contengono sempre una piccola percentuale di monomero residuo. Il contenuto di monomero residuo è inferiore al 4,5% se la polimerizzazione viene eseguita secondo le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare livelli monomeroresiduo superiori al limite di sicurezza, scarse proprietà fisiche o formazione di biofilm a causa di una qualità superficiale inadeguata.

Informazioni da fornire al dentista:
In conformità con le pratiche standard della medicina dentale, il dentista deve pulire il dispositivo medico prima di inserirlo nella cavità orale. Il dentista deve fornire al paziente le istruzioni per un'adeguata pulizia del dispositivo medico e seguire il paziente con visite periodiche per valutare l'idoneità del dispositivo medico. Si consiglia di pulire il dispositivo medico con una spazzola morbida e un detritico non abrasivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un aumento della formazione di biofilm o una decolorazione del materiale della base della protesi.

Conservazione: Conservare il liquido a temperature fino a 25 °C e tenerlo al riparo dalla luce solare. Conservare la polvere a temperature fino a 30 °C e proteggerla dalla luce solare e dall'umidità.

Avvertenze generali per il tecnico dentale: Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza. La data di scadenza è stampata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il liquido e la polvere esclusivamente nella confezione originale. Non utilizzare il materiale qualora sia danneggiato. Evitare il contatto diretto della pelle con il materiale non polimerizzato nonché l'inalazione dei vapori. È necessario lavarsi le mani dopo aver maneggiato il materiale non polimerizzato. Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso. Assicurare un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. Durante le fasi di rifinitura (rifilatura, molatura, lucidatura) garantire un'adeguata aspirazione delle particelle del luogo di lavoro. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) durante tutte le procedure. In assenza di misure di protezione tecnica, durante la manipolazione di materiale non polimerizzato e le procedure di finitura possono verificarsi irritazioni agli occhi, alla pelle e agli organi respiratori. Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per i dispositivi di protezione individuale appropriati (disponibile sul sito https://www.polident.si/). Non conservare la polvere a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di tempo.

Avvertenze per il componente liquido: Il liquido è altamente infiammabile. Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo (reazione allergica della pelle). Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. I flaconi devono essere ben chiusi e conservati in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Indossare guanti di protezione/indumenti protettivi/protezione per gli occhi. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua o fare una doccia. Non versare nelle fognature. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Smaltimento: Non versare il prodotto inutilizzato nei sistemi di drenaggio! Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire in conformità con le normative locali e/o nazionali.

LT
POLICOLD Saltysis stingstantli akrilo derva dantų protezams gaminti, jų remontui ir pagrindo pakoregavimui tiesioginiu būdu.
Bendrasis aprašymas Protezui pagrindo polimerinė medžiaga Policold skirta protezams gaminti, akriliniams protezams tasyti ir restauruoti, taikant liejimo techniką ir kietinimą šaltuoju būdu. Tinka pacientams, kuriems reikia atkurti trūkstamų dantų funkcijas (kramtymą, fonetiką) ir (arba) estetinį aspektą. Gaminio sudėtis: Medžiaga tiekiama skysčio ir miltelių pavidalu. Juos visada kartu turi naudoti dantų sveikatos priežiūros specialistas (dantų technikas).

Medžiagos savybė	Specifikacijo	Metodas pagal
Lenkimo stipris	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Lankstumo modulis	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorbcija	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Tirpumas	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Liekamasis monomeras	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Varianti: Galima įsigyti įvairių spalvų ir kiekių. Kreipkitės į platintoją.
Indikacijos: Edentulizmas, dalinis edentulizmas
Sudėtis: Milteliai: PMMA pagrindo milteliai, benzolio peroksidas, pigmentai.
Skystis: metilmetakrilatas, dimetakrilatas, aktyvuojamoji medžiaga.

Kontraindikacijos:
Nenaudokite jo, jei yra žinoma alergija ir (arba) padidėjęs jautrumas akriliatams ar bet kuriai kitai sudedamajai daliai. Saugos duomenų lapas pateikiamas tinklalapyje.
Jei tai įvyksta priemonę įvyko incidentas, apie tai reikia pranešti gamintojui (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas, institucijai.

Naudojimo instrukcijos:
Nenaudokite Policold tiesioginiam dantų protezų pagrindo išlyginimui. Apžiūrėkite skystį. Jei pastebėjote nuosėdų ar gelio, skysčio nenaudokite. Salinkite jį laikydamiesi vietos teisės aktų.
Prieš naudojimą rekomenduojame skystį ir miltelius paruošti kambario temperatūroje.

LIEJIMO TECHNIKA
- **Paruošimas:** Paruoškite gipsinį modelį. Jei modeliavimui naudojamas vaškas, išplaukite vašką, sumaišykite skystą plovikį su verdančiu vandeniu ir plaukite, kol iš dantų visiškai pašalinis vaškas. Modelio paviršių ištepkite izoliaciniu skysčiu. Policold skystį užtepkite ant akrilo dantų nelygaus paviršiaus. Rekomenduojama mechanine fiksacija, kuri yra svarbi kliijuojant keraminius, kompozitinius ar kitus dantis. Rekomenduojame naudoti „Polident Ref-Line", „Primodent" arba „Cross Linked 2" dantis.
- **Maišymas ir liejimas:** rekomendujamas maišymo santykis yra 16 g miltelių ir 10 g skysčio (tūrio santykis yra 22 ml miltelių ir 11 ml skysčio). Supilkite skystį (maišymo indą ir pamažu suberkite miltelius. Skystį ir miltelius reikia maišyti mentele apie 30 sekundžių. Tada skysta mišinį supilkite į paruoštą formą ir palaukite, kol suptins medžiagos paviršius bus pakankamai sausas. Modelis turėtų būti šaltas. Kambario temperatūroje (apie 22 °C) mišinys po liejimo gali būti naudojamas 5–9 minutes. Darbo trukmė priklausys nuo skysčio ir miltelių temperatūros prieš maišymą bei nuo kambario temperatūros.
- **Polimerizacija: kai išlietos medžiagos paviršius nebebus drėgnas, paruošta modeli reikia įdėti į karštą presą. Polimerizacijos sąlygos: vandens temperatūra – 40–45 °C, slėgis – 6 barai, polimerizacijos trukmė – ne trumpesnė kaip 20 minučių.**
- **Apdirbimas:** nuėmus gipsą arba silikoną, protezas apipjaunamas ir nupoliruojamas laikantis įprastų dantų laboratorijos procedūrų.
- Po polimerizacijos proceso prieš perduodami pacientui protezą palaikykite 48 valandas vandenyje.

TAISYMAS IR RESTAURAVIMAS
- **Paruošimas:** pašalinę vašką, gipsinį modelį padenkite izoliuojamuoju tirpalu. Protezo daliys, kurias reikia pataisyti, turi būti šuriksčios ir padengtos Policold skysčiu.
- **Maišymas ir liejimas:** rekomenduojamas maišymo santykis yra 18 g miltelių ir 10 g skysčio (tūrio santykis yra 24 ml milteliu ir 11 ml skysčio). Supilkite skystį (maišymo indą ir pamažu suberkite miltelius. Skystį ir miltelius reikia maišyti mentele apie 30 sekundžių. Sumaišytas mišinys bus paruoštas naudoti. Kambario temperatūroje (apie 22 °C) mišinys gali būti naudojamas 5–9 minutes.
- **Polimerizacija: įdėkite paruoštą modelį į karštąjį presą. Polimerizacijos sąlygos: vandens temperatūra turi būti 40–45 °C, slėgis – 6 barai, polimerizacijos trukmė – 20 minučių.**
- **Apdirbimas:** nuėmus gipsą, protezas apipjaunamas ir nupoliruojamas vadovaujantis įprastomis dantų laboratorijos procedūromis.
- Po polimerizacijos proceso prieš perduodami pacientui protezą palaikykite 48 valandas vandenyje.

PASTABA! Iš akrilo pagamintose dantų restauracijose medžiagose visada yra nedidelė monomero liekučių dalis. Likusinis monomero kiekis yra mažesnis nei 4,5 %, jei polimerizacija atliekama pagal naudojimo instrukciją. Nesilaikant instrukcijų, gali susidaryti viršijantys saugos ribą monomerų likučiai, prastos fizinės savybės arba dėl netinkamos paviršiaus kokybės susidaryti biologinė plėvelė.

Informacija, kurią reikia pateikti odontologui:
Vadovaujantis standartinėmis odontologinėmis praktikomis, odontologas turi nuvalyti medicinos priemonę prieš dėdamas ją į burnos ertmę. Odontologas turi pateikti pacientui nurodymus, kaip tinkamai valyti medicinos priemonę, ir per veleslnius apsilankymus apžiūrėti pacientą ir įvertinti medicinos priemonės būklę. Rekomendojame valyti minkštu dantų šepetėliu ir neabrazyvine dantų pasta. Sių nurodymų nesilaikymas gali lemti padidėjusį biofilm susidarymą arba dantų protezo pagrindo medžiagos spalvos pakitimus.

Laikymas: skystį laikykite ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir saugokite nuo saulės spindulių. Miltelius laikykite ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, saugokite nuo saulės spindulių ir drėgmės.

Bendros įspėjamosios pastabos dantų technikui: Nenaudokite medžiagos pasibaigus galiojimo laikui. Galiojimo data nurodyta ant pakuotės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Skystį ir miltelius laikyti tik originaliuje pakuotėje. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista. Venkite tiesioginio odos kontakto su nekietinta medžiaga bei gerų įvėrimo. Po darbo su nekietinta medžiaga būtina nusiplauti rankas. Talpyklas uždarykite iš karto po naudojimo. Užtikrinkite tinkamą darbo vietos vėdinimą. Baigiamųjų etapų (apipjaustymo, šlifavimo, poliravimo) metu užtikrinkite pakankamą dalelių ištraukimą iš darbo vietos. Visų procedūrų metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP). Jei nesimtma techninių apsaugos priemonių, dirbant su nekietinta medžiaga ir atliekant apdailos procedūras gali sudirgti akys, oda ir kvėpavimo organai. Pasitarkite su saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija dėl tinkamų asmeninių apsaugos priemonių (prieiname svetainėje https://www.polident.si/). Nelaikykite miltelių ilgą laiką virš 50 °C temperatūros.

Įspėjimai dėl skystosios sudedamosios dalies: Skystis labai degus. Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. Gali sukelti jautrumą kontaktuojant su oda (alergine reakcija). Laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Vengti gurų įkvėpimo. Buteliai turi būti sandariai uždaryti ir laikomi gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines, apsaugines drabužius, akių apsaugą. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba nusipraustį po dušu. Neišpilti į kanalizaciją. Imtis atsargumo priemonių dėl statinės elektros škrovų.

Atliekų šalinimas: Neišpilkite nepanaudoto produkto į kanalizaciją! Produkto negalima šalinti kartu su buitinių atliekų srautu. Atliekas tvarkyti pagal vietinius ir (arba) nacionalinius reikalavimus.

PL
POLICOLD Żywica akrylowa utwardzana na zimno, do protez, napraw i odbudowy technika odlewania
Opis ogólny: Materiał polimerowy bazy protezy Policold jest przeznaczony do wykonywania protez, uzupełnień i podściełania metodą odlewania i utwardzania na zimno. Można go wykorzystywać w przypadku pacjentów nieposiadających wszystkich/niektórych zębów w celu przywrócenia funkcji (żucia, brakujących uzębienia (maskyacja, fonetyka), a także zapewnienia estetycznego wyglądu. Materiał dostarczany jest w postaci płynu i proszku, które powinny być zawsze stosowane razem przez dentystyę lub technika dentystycznego.

Charakterystyka materiału	Specyfikacja	Metoda zgodna z
Wytrzymałość na zginanie	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Moduł sprężystości przy zginaniu	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcja	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpuszczalność	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Monomer resztkowy	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Warianty: Dostępny w różnych kolorach i ilościach. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
Wskazanie: Bezzębie, częściowe bezzębie
Skład: Proszek: Proszek na bazie PMMA, nadtlenek benzoilu, pigmenty.
Płyn: Metakrylanem, dimetakrylan, aktywator.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku znanej alergii/wrażliwości na akrylany lub inny składnik wyrobu. Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej.
W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia związanego z wyrobem, należy zgłosić je producentowi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Instrukcje użytkowania:
Nie używać produktu Policold do bezpośredniego wypełniania bazy protezy. Sprawdzić wzrokowo płyn. W przypadku zauważenia osadu lub żelu, nie używać płynu. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przed użyciem zalecą się kondycjonowanie płynu i proszku w temperaturze pokojowej.

TECHNIKA ODLEWANIA
- **Przygotowanie:** Przygotować model gipsowy. W przypadku modelowania woskiem, zmyć wosk, wymieszać płynny detergent z wrzącą wodą i płukać do momentu całkowitego usunięcia wosku z zębów. Nałożyć płyn izolujący na powierzchnię modelu. Nałożyć płyn Policold na zmatowione zęby akrylowe. Zaleca się stosowanie retencji mechanicznej, która jest niezbędna podczas łączenia zębów wykonanych z ceramiki, kompozytów lub innych materiałów. Zaleca się stosowanie zębów Polident Ref-line, Primodent lub Cross Linked 2.
- **Mieszanie i odlewanie:** Zalecany stosunek mieszania to 16 g proszku na 10 g płynu (stosunek objętości to 22 ml proszku na 11 ml płynu). Wlać płyn do naczynia do mieszania i stopniowo dodawać proszek. Płyn i proszek mieszać szpatulką przez około 30 sekund. Następnie wlać ciekłą mieszaninę do przygotowanej formy i poczekać, aż powierzchnia wylanego materiału wyschnie. Forma powinna być zimna. Czas obróbki materiału po zdaniu wynosi 5–9 minut w temperaturze pokojowej (ok. 22°C). Czas pracy zależy od temperatury płynu i proszku przed zmieszaniem oraz temperatury pokojowej.
- **Polimeryzacja: Gdy powierzchnia wylanego materiału nie jest już wilgotna, przygotowany model włożyć do prasy. Warunki polimeryzacji: temperatura wody pomiędzy 40–45°C, ciśnienie 6 barów, czas polimeryzacji co najmniej 20 minut.**
- **Przycinanie:** Po usunięciu gipsu lub silikonu przyciąć i wypolerować protezę zgodnie z procedurami laboratorium dentystycznego.
- Po zakończeniu procesu polimeryzacji pozostawić protezę w wodzie na 48 godzin przed dostarczeniem jej pacjentowi.

UZUPEŁNIENIA I PODŚCIELANIE
- **Przygotowanie:** Po usunięciu wosku model gipsowy pokryć roztworem izolującym. Części protezy wymagające naprawy zmatowić i pokryć płynem Policold.
- **Mieszanie i odlewanie:** Zalecany stosunek mieszania to 18 g proszku na 10 g płynu (stosunek objętości to 24 ml proszku na 11 ml płynu). Wlać płyn do naczynia do mieszania i stopniowo dodawać proszek. Płyn i proszek mieszać szpatulką przez około 30 sekund. Po tym czasie mieszanina jest gotowa. Czas działania mieszanki wynosi 5–9 minut w temperaturze pokojowej (ok. 22°C).
- **Polimeryzacja: Włożyć przygotowany model do prasy. Warunki polimeryzacji: temperatura wody między 40–45°C, ciśnienie 6 barów, czas polimeryzacji 20 minut.**
- **Przycinanie:** Po usunięciu gipsu przyciąć i wypolerować protezę zgodnie z procedurami laboratorium dentystycznego.
- Po zakończeniu procesu polimeryzacji pozostawić protezę w wodzie na 48 godzin przed dostarczeniem jej pacjentowi.

UWAGA! Protezy akrylowe zawsze zawierają niewielką ilość resztkowego monomeru. Zawartość monomeru nie powinna przekraczać 4,5%, jeśli polimeryzacja była przeprowadzona zgodnie z instrukcją użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu monomerów resztkowych, pogorszenie właściwości fizycznych lub tworzenie się biofilmu.

PL
POLICOLD Żywica akrylowa utwardzana na zimno, do protez, napraw i odbudowy technika odlewania
Opis ogólny: Materiał polimerowy bazy protezy Policold jest przeznaczony do wykonywania protez, uzupełnień i podściełania metodą odlewania i utwardzania na zimno. Można go wykorzystywać w przypadku pacjentów nieposiadających wszystkich/niektórych zębów w celu przywrócenia funkcji (żucia, brakujących uzębienia (maskyacja, fonetyka), a także zapewnienia estetycznego wyglądu. Materiał dostarczany jest w postaci płynu i proszku, które powinny być zawsze stosowane razem przez dentystyę lub technika dentystycznego.

Charakterystyka materiału	Specyfikacja	Metoda zgodna z
Wytrzymałość na zginanie	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Moduł sprężystości przy zginaniu	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcja	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpuszczalność	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Monomer resztkowy	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Warianty: Dostępny w różnych kolorach i ilościach. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
Wskazanie: Bezzębie, częściowe bezzębie
Skład: Proszek: Proszek na bazie PMMA, nadtlenek benzoilu, pigmenty.
Płyn: Metakrylanem, dimetakrylan, aktywator.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku znanej alergii/wrażliwości na akrylany lub inny składnik wyrobu. Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej.
W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia związanego z wyrobem, należy zgłosić je producentowi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Instrukcje użytkowania:
Nie używać produktu Policold do bezpośredniego wypełniania bazy protezy. Sprawdzić wzrokowo płyn. W przypadku zauważenia osadu lub żelu, nie używać płynu. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przed użyciem zalecą się kondycjonowanie płynu i proszku w temperaturze pokojowej.

TECHNIKA ODLEWANIA
- **Przygotowanie:** Przygotować model gipsowy. W przypadku modelowania woskiem, zmyć wosk, wymieszać płynny detergent z wrzącą wodą i płukać do momentu całkowitego usunięcia wosku z zębów. Nałożyć płyn izolujący na powierzchnię modelu. Nałożyć płyn Policold na zmatowione zęby akrylowe. Zaleca się stosowanie retencji mechanicznej, która jest niezbędna podczas łączenia zębów wykonanych z ceramiki, kompozytów lub innych materiałów. Zaleca się stosowanie zębów Polident Ref-line, Primodent lub Cross Linked 2.
- **Mieszanie i odlewanie:** Zalecany stosunek mieszania to 16 g proszku na 10 g płynu (stosunek objętości to 22 ml proszku na 11 ml płynu). Wlać płyn do naczynia do mieszania i stopniowo dodawać proszek. Płyn i proszek mieszać szpatulką przez około 30 sekund. Następnie wlać ciekłą mieszaninę do przygotowanej formy i poczekać, aż powierzchnia wylanego materiału wyschnie. Forma powinna być zimna. Czas obróbki materiału po zdaniu wynosi 5–9 minut w temperaturze pokojowej (ok. 22°C). Czas pracy zależy od temperatury płynu i proszku przed zmieszaniem oraz temperatury pokojowej.
- **Polimeryzacja: Gdy powierzchnia wylanego materiału nie jest już wilgotna, przygotowany model włożyć do prasy. Warunki polimeryzacji: temperatura wody pomiędzy 40–45°C, ciśnienie 6 barów, czas polimeryzacji co najmniej 20 minut.**
- **Przycinanie:** Po usunięciu gipsu lub silikonu przyciąć i wypolerować protezę zgodnie z procedurami laboratorium dentystycznego.
- Po zakończeniu procesu polimeryzacji pozostawić protezę w wodzie na 48 godzin przed dostarczeniem jej pacjentowi.

UWAGA! Protezy akrylowe zawsze zawierają niewielką ilość resztkowego monomeru. Zawartość monomeru nie powinna przekraczać 4,5%, jeśli polimeryzacja była przeprowadzona zgodnie z instrukcją użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu monomerów resztkowych, pogorszenie właściwości fizycznych lub tworzenie się biofilmu.

SK
POLICOLD Akrylová živica vytvrdzujúca za studena na výrobu, opravy a rebázovanie zubných protéz pomocou techniky odlievania
Všeobecný opis: Základný polymérový materiál Policold na zubné protézy je určený na výrobu zubných protéz, opravy a rebázovanie akrylátových zubných protéz pomocou techniky odlievania a vytvrdzovania za studena. Produkt je vhodný pre bezzubých/čiastočne bezzubých pacientov, u ktorých je potrebná obnova funkčnosti chýbajúcich zubov (žuvanie, výslovnosť). Okrem toho poskytuje pacientovi estetický vzhľad.
Materiál sa dodáva v kvapalnej a práškovej podobe, ktoré musí zubný lekár (zubný technik) vždy používať spoločne.

Charakteristika materiálu	Špecifikácia	Metóda podľa
Flexurálna pevnosť	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Flexurálny modul	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcia	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpustnosť	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Zvyškový monomér	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Varianty: Dostupné v rôznych farbách a množstvách. Obráťte sa na svojho distribútora.
Indikácia: Edentulizmus, čiastočný edentulizmus
Zloženie: Prášok: Prášok na báze PMMA, benzoylperoxid, pigmenty.
Tekutina: metylmetakrylát, dimetakrylát, aktivátor.

Kontraindikácie:
Nepoužívajte v prípade známej alergie/precitlivenosti na akryláty alebo akékoľvek iné zložky. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na webovej stránke.
Ak k takýmto prípadom dôjde v súvislosti s akýmkoľvek zariadením, je potrebné to nahlásiť výrobcovi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) a kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ nachádza.

Pokyny na používanie:
Policold nepoužívajte na priame rebázovanie akrylátovej zubnej protézy. Kvapalinu skontrolujte vizuálne a v prípade prítomnosti akéhoľvek sedimentu alebo „gélovatenie", kvapalinu nepoužívajte. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
Pred použitím odporúčame nechať kvapalinu a prášok odležať pri izbovej teplote.

TECHNIKA ODLIEVANIA
- **Príprava:** Pripravte si sadrový model. V prípade voskového modelu vymyte vosk, zmiešajte kvapalný detergent s vriacou vodou a pokračujte v opláchovaní, kým sa vosk zo zubov úplne neodstráni. Na povrch modelu naneste izolačnú kvapalinu. Na zdrsnené akrylové zuby naneste kvapalinu Policold. Odporúča sa mechanická retencia, ktorá je nevyhnutná pri lepení zubov vyrobených z keramiky, kompozitov alebo iných materiálov. Odporúčame použiť Polident Ref-line, Primodent alebo Cross Linked 2.
- **Zmiešavanie a odlievanie:** Odporúčaný pomer zmiešavania je 16 g prášku na 10 g kvapaliny (pomerový objem je 22 ml prášku na 11 ml kvapaliny). Nalejte kvapalinu do nádoby na miešanie a postupne pridávajte prášok. Tekutú a práškovú zložku zmiešajte špachtľou približne 30 sekúnd. Zmes bude následne pripravená na použitie. Čas spracovateľnosti zmesi je pri izbovej teplote (približne 22 °C) 5 až 9 minút.
- **Polymerizácia: Pripravený model vložte do horúceho lisu. Podmienky polymerizácie sú nasledujúce: teplota vody v rozsahu 40 – 45 °C, tlak 6 barov a čas polymerizácie v trvaní 20 minút.**
- **Úprava:** Po odstránení sadry sa protéza upraví a leští v súlade s bežnými dentálnymi laboratórnymi postupmi.
- Po procese polymerizácie ponechajte zubnú protézu ponorenú vo vode 48 hodín. Až potom ju odovzdajte pacientovi.

POZNÁMKA! Zubné náhrady vyrobené z akrylátu vždy obsahujú malý podiel zvyškového monoméru. Ak polymerizácia prebehne v súlade s návodom na použitie, obsah zvyškového monoméru je menší ako 4,5 %. Nedodržanie návodu môže spôsobiť prekročenie bezpečnej hranice rezíduálnych monomérov, zhoršenie fyzikálnych vlastností alebo tvorbu biofilmu v dôsledku nedostatočnej kvality povrchu.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť zubnému lekárovi:
V súlade so štandardnými postupmi v zubnom lekárstve musí zubný lekár zdravotnícku pomôcku pred vložením do ústnej dutiny očistiť. Zubný lekár musí poskytnúť pacientovi pokyny na primerané čistenie zdravotníckej pomôcky a sledovať pacienta pri pravidelných kontrolných návštevách, ktoré zdravotnícku pomôcku. Odporúčame čistenie mäkkou kefkou a neabrazívnou zubnou pastou. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zvýšenej tvorbe biofilmu alebo k zafarbeniu materiálu bázy protézy.

Skladovanie: Kvapalinu uskladňujte pri teplotách do 25 °C, prášok pri chránte pred slnkom. Prášok uskladňujte pri teplotách do 30 °C, prášok ho chráňte pred slnkom a vlhkosťou.

Všeobecné upozornenia pre zubného technika: Materiál nepoužívajte po dátume exspirácie. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tekutinu a prášok uchovávajte len v pôvodnom obale. Nepoužívajte, ak je primárny obal poškodený. Vyhnite sa priamemu kontaktu pokožky s nevytvrdnutým materiálom a vyčistovaniu pár. Po manipulácii s nevytvrdnutým materiálom si umyte ruky. Nádoby ihneď po použití uzavrite. Zabezpečte účinné vetranie pracoviska. Počas dokončovacích krokov (orezávanie, brúsenie, leštenie) zabezpečte dostatočné odsávanie častíc pracoviska. Počas všetkých postupov noste vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Ak sa nepriamu technické ochranné opatrenia, môže pokožka manipulácie s nevytvrdnutým materiálom a pri dokončovacích postupoch dráždiť dýchacie orgány. Informácie o vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch sa poraďte s bezpečnostným listom (BL) (dostupné na webovej stránke https://www.polident.si/). Prášok neskladujte dlhodobo pri teplotách nad 50 °C.

Upozornenia pre kvapalnú zložku: Kvapalina je vysoko horľavá. Dráždi oči, dýchací systém a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou (alergická reakcia). Uchovávajte mimo tepla, iskier, otvorených plameňov a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Vyhnite sa vdychovaniu pár. Fľaše musia byť dobre uzavreté a uchovávané na dobre vetranom mieste. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranu očí. Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Pokožku opláchnite vodou alebo sa osprchujte. Nevyleievajte do odpadovej vody. Prijmite opatrenia proti statickým výbojom.

Likvidácia: Nepoužitý produkt nevyleievajte do kanalizačných systémov! Produkt sa nemôže zlikvidovať spolu s komunálnym odpadom. Likvidujte v súlade s miestnymi a alebo národnými predpismi.

SL
POLICOLD Akrilat za izdelavo, popravilo in podločitev protez z nalivno tehniko in hladno polimerizacijo
Splošni opis: Osnovni polimer za protezo POLICOLD je namenjen izdelavi, popravilu in podločitvi akrilatnih protez z nalivno tehniko in hladno polimerizacijo. Primeren je za paciente, ki so povsem ali delno brez zob in potrebujejo njihovo nadomestek za zagotavljanje funkcij mankajočih zob (žvečenje, fonetika) ter za izboljšanje estetskega videza.
Material je na voljo v obliki prahu in tekočine, ki naj ju zobozdravstveni strokovnjak (zobotehnik) vedno uporablja skupaj.

Karakteristike materiala	Specifikacija	Metoda
Upogibna trdnost	> 60 MPa	EN ISO 20795-1
Upogibni modul	> 1500 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcija	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Topnost	< 8 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Prosti monomer	< 4,5 %	EN ISO 20795-1

Variante: Na voljo v različnih barvah in količinah. Posvetujte se s svojim distributerjem.
Indikacije: manjkajoči zobje, delno manjkajoči zobje
Sestava: Prah: prah na osnovi PMMA, benzoil peroksid, pigmenti
Tekočina: metil metakrilat, dimetakrilat, aktivator

Kontraindikacije:
Ne uporabljate v primeru znane alergije/preobčutljivosti na akrilate ali katerokoli drugo sestavino.
Varnostni list je na voljo na spletni strani.
V primeru resnega zapleta, ki se je zgodil v povezavi z medicinskim pripomočkom, je, potrebno to prijaviti proizvajalcu (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) in pristojnemu organu države članice, kjer ima uporabnik sedež.

Navodila za uporabo:
Ne uporabljajte Policolda za izdelavo direktnih podločitev proteznih baz. Vizualno preglejte tekočino. Če opazite kakršnokoli usedlino ali gel, tekočine ne uporabljajte.